



Technisches Datenblatt

Trenn- und Schutzvlies 1.100 g/m² (Polyester/Polypropylen, multicolor)

Verfestigungsart	vernadelte Stapelfasern	
Flächengewicht (DIN EN 965)	1.100 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	7,5 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 19 kN/m quer 28 kN/m	
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	60 %	
Stempeldurchdruckkraft	> 3.800 N (GRK 5)	
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit, Folien	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
verrottungsfest	ja	
UV-beständig	ja	

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Trenn- und Schutzlage im Deponie- und Tunnelbau