



Technisches Datenblatt

Geotextilvlies 200 g/m²

Trenn-, Schutz-, Filter-, Drainage- und Unterlagsvlies

Verfestigungsart	vernadelte Polyesterfasern	
Flächengewicht (DIN EN 965)	200 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	2,0 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 7,0 kN/m quer 8,0 kN/m	
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	60 %	
Stempeldurchdrückkraft	> 1.300 N (GRK 2-3)	
wirksame Öffnungsweite	0,09 mm	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
verrottungsfest	ja - beständig gegen Bitumen, Folien Feuchtigkeit & UV-stabil	
Verpackung	jede Rolle in Folie verpackt	

Anwendung:

- Unterlage in Fußböden unter lose Schüttung
- Unterlage unter Schaumglasschotter
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Trenn- und Schutzlage im Wege- und Pflasterbau
- Trenn- und Filtervlies im Gründach/Flachdach
- Unterlage unter lose Dämmung im Dachbereich (Rieselschutz)

Stand: 01.09.2026