



Technisches Datenblatt

Trenn-, Schutz- und Filtervlies 800 g/m² (Polyester/Polypropylen, multicolor)

Verfestigungsart	mechanisch vernadelte Stapelfasern	
Flächengewicht (DIN EN 965)	800 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	6,0 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 15 kN/m quer 22 kN/m	
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	60 % / 50 %	
Stempeldurchdruckkraft	> 2.800 N (GRK 4)	
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit, Folien	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
Wasserspeichervermögen	ca. 6 l/m ²	
verrottungsfest	ja	
UV-beständig	ja	

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Trenn- und Schutzlage im Deponie- und Tunnelbau