



Technisches Datenblatt

Trittschalldämmung

Polyester Spinnvlies 150 g/m² + silbergraue 70 µ PE-Folie

Flächengewicht (DIN EN 965)	150 g/m ²	± 10 %
--------------------------------	----------------------	--------

Dicke (DIN EN 964-1)	1,5 mm	± 10 %
-------------------------	--------	--------

Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs	480 N/5 cm
	quer	320 N/5 cm

Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	> 50 % / > 60 %
--	-----------------

PE-Folie mit 10 cm Überstand auf Vliesstoff kaschiert

Anwendung

- Trittschalldämmung unter Laminat- und Parkettböden
- Unterlage für schwimmend verlegte Bodenbeläge
- Reduzierung von Geh- und Trittschall
- Verbesserung von Raumakustik und Gehkomfort

→ Dauerhaft formstabil und belastbar:

- bleibt auch langfristig funktionsfähig ohne nennenswerte Materialermüdung