



Technisches Datenblatt

Wurzelsperre

Flächengewicht (DIN EN 965)	420 g/m ²	± 10 %
--------------------------------	----------------------	--------

Dicke (DIN EN 964-1)	0,75 mm	± 10 %
-------------------------	---------	--------

Material	100 % Polypropylen
----------	--------------------

Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 28 kN/m quer 31,5 kN/m
--------------------------------------	---------------------------------

Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	54,6 % / 50,7 %
--	-----------------

Stempeldurchdrückkraft	4245 N
------------------------	--------

wasserdurchlässig	nein
-------------------	------

verrottungsfest	ja
-----------------	----

UV-beständig	ja
--------------	----

Befestigung

- glatte Seite zu den Wurzeln zeigend, senkrechter Einbau
- Verbindung mit Schnellverschlussklemmen oder ButylTape

Unter der Voraussetzung von professioneller Verarbeitung und fachgerechtem Einbau gelten 25 Jahre Garantie auf Wurzelresistenz gegen Bäume und Büsche, einschließlich Bambus und Schilf.