



Technisches Datenblatt

Trenn- und Schutzvlies | Faserschutzmatte 600 g/m² (Polyester/Polypropylen, multicolor)

Verfestigungsart	mechanisch vernadelte Stapelfasern	
Flächengewicht (DIN EN 965)	600 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	5,0 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 550 N/5 cm quer 750 N/5 cm	
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	70 %	
Stempeldurchdruckkraft	> 2.600 N (GRK 4)	
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit, Folien	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
wirksame Öffnungsweite	0,06 mm	
verrottungsfest	ja	
UV-beständig	ja	

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Faserschutzmatte