



Technisches Datenblatt

Geotextilvlies 100 g/m²

Trenn-, Schutz-, Filter- und Unterlagsvlies

Verfestigungsart	vernadelt oder wasserstrahlverfestigt	
Flächengewicht (DIN EN 965)	100 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	1,0 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs	3,0 kN/m
	quer	4,0 kN/m
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	60 %	
Stempeldurchdruckkraft	600 N (GRK1)	
wirksame Öffnungsweite	0,13 mm	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
verrottungsfest	ja	
Verpackung	jede Rolle in Folie verpackt	

Anwendung:

- Unterlage in Fußböden unter lose Schüttung
- Unterlage unter Schaumglasschotter
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Trenn- und Schutzlage im Wege- und Pflasterbau
- Trenn- und Filtervlies im Gründach/Flachdach
- Unterlage unter lose Dämmung im Dachbereich (Rieselschutz)

Stand: 01.09.2026