



### Technisches Datenblatt

#### Trenn-, Schutz- und Speichervlies 1.000 g/m<sup>2</sup> (Polyester/Polypropylen, multicolor)

|                                          |                               |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Verfestigungsart                         | vernadelte Stapelfasern       |        |
| Flächengewicht<br>(DIN EN 965)           | 1.000 g/m <sup>2</sup>        | ± 10 % |
| Dicke<br>(DIN EN 964-1)                  | 7,0 mm                        | ± 10 % |
| Höchstzugkraft<br>(DIN EN ISO 10319)     | längs 18 kN/m<br>quer 25 kN/m |        |
| Dehnung längs/quer<br>(DIN EN ISO 10319) | 65 %                          |        |
| Stempeldurchdruckkraft                   | > 3.500 N (GRK 5)             |        |
| beständig gegen                          | Bitumen, Feuchtigkeit, Folien |        |
| metallfrei                               | ja, detektorgeprüft           |        |
| diffusionsoffen                          | ja                            |        |
| verrottungsfest                          | ja                            |        |
| UV-beständig                             | ja                            |        |

#### Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau
- Trenn- und Schutzlage im Deponie- und Tunnelbau