



Technisches Datenblatt

Trenn-, Schutz- und Speichervlies 500 g/m² (Polyester/Polypropylen, multicolor)

Verfestigungsart	mechanisch vernadelte Stapelfasern	
Flächengewicht (DIN EN 965)	500 g/m ²	± 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	4,5 mm	± 10 %
Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319)	längs 500 N/5 cm quer 700 N/5 cm	
Dehnung längs/quer (DIN EN ISO 10319)	70 %	
Stempeldurchdruckkraft	> 2.300 N (GRK 3)	
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit, Folie	
metallfrei	ja, detektorgeprüft	
diffusionsoffen	ja	
Wasserspeichervermögen	3,5 l/m ²	
verrottungsfest	ja	
UV-beständig	ja	

Anwendung:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau